

**LDPE Regranulat :
LDPE-Bunt200
MFR 0,5 – 1,0**

*Raw material for plastic industry/
Rohmaterial für die Kunststoffindustrie*

**PRODUCT DATA SHEET
PRODUKTDATENBLATT**

*Technical data /Technische Daten
Recycled material/Recyclingmaterial*

Property /Eigenschaft	Value /Wert	Tolerance/Toleranz	Unit/Einheit	Standard/Norm
Melt flow rate MFR Schmelzfließrate MFR	0,75	+/- 0,4	g/10min	ISO 1133 190°C/2,16kg
Density Dichte	0,930	+/- 0,1	g/cm ³	ISO 1183
Tensile modulus Zugmodul	275	+/- 80	MPa	ISO 527-2/1A
Charpy / flatwise Kerbschlagzähigkeit	72,5	+/- 4,5	kJ/m ²	ISO 179
Masterbatch	-	+/-	%	-
Melting Point Schmelzpunkt	150	+/- 7,5	°C	-
Description Beschreibung	LDPE-Bunt200 pellets is a low density polyethylene, multicolor . LDPE-Bunt200 Granulat ist ein Polyethylen mit niedriger Dichte , Bunt.			
Shrinkage Schrumpfung	2% depending on the wall thickness and moulding parameters 2% abhängig von der Wanddicke und den Formgebungsparametern			
Applications Anwendungen	Plastic industry – for diferent applications after testing by customer : usualy for 150 microns LDPE film. -			

Please note: The recommendations for the use of our products are based on tests believed to be reliable. However, we do not guarantee the results to be obtained by others under different conditions. Although such information is, to the best of our knowledge and belief, accurate and reliable as of the date hereof, no guarantee is made as to the suitability, accuracy, reliability and completeness of such information. It is the user's responsibility to satisfy itself as to the suitability, accuracy, reliability and completeness of such information for its particular use.

Zur Beachtung: Die Angaben in diesem Produktdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus eigenen Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom